Noir de Biebrich brev.
KS & KSB.

KALLE & Co. Aktiengesellschaft

Fabrique de Couleurs d'Aniline

BIEBRICH.

— No. 1043 F. —

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/noirdebiebrichbr00kall

Noir de Biebrich brev. KS & KSB.

Tissu de laine

1.

7% Noir de Biebrich brev. KS

2.

7% Noir de Biebrich brev. KSB

Esquimau mi-laine

3.

Tissu écru | 3,5% Noir de Biebrich brev. KS
3 % Noir Naphtamine direct FFG



4.

3,5% Noir de Biebrich brev. KSB
3 % Noir Naphtamine direct FFG

Procédé de teinture.

No. **1** et **2.** Teindre pendant 1 heure au bouillon, sous addition de 10% de sulfate de soude et 4% d'acide sulfurique, ou 10% de bisulfate de soude.
No. **3** et **4.** Teindre pendant ½ heure, à une température voisine de l'ébullition, sous addition de 20% de sulfate de soude, puis laisser tirer.

Renier BRACH
23, Rue Ledts, 23
BRUXELLES